

MATERIALE ELLER KONSTRUKTION:

Trædesikkert underlag.

BETEGNELSE:

StrandbyNet polyethylenet

GODKENDELSESINDEHAVER:

Strandby Net A/S
Sildevej 24
9970 Strandby
Telefon 98 48 13 00
Telefax 98 48 07 00.

MÆRKNING:

Nettet skal leveres i ruller, som er mærket StrandbyNet og med godkendelsesnummer (MK 5.33 /1568).

BEMÆRKNINGER:

Godkendelsen erstatter den tidligere MK-godkendelse med:
– samme sagsnummer
– udstedelsesdato 2006-12-13
– udløbsdato 2010-01-01

BESKRIVELSE:

StrandbyNet polyethylenet er et net vævet af ca. 2,7 mm, grøn eller sort polyethylenråd nr. 3/20 tvistet. Nettet har en maskevidde på 100 mm × 100 mm og en vægt på ca. 90 g/m². Det leveres i bredde og længde efter behov.

StrandbyNet polyethylenet opfylder kravene i *MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser for tagelementers styrke*, MK 5.00/004 til trædesikre underlag.

GODKENDELSE:

StrandbyNet polyethylenet godkendes anvendt som trædesikkert underlag under tagdækninger, der ikke yder tilstrækkelig sikkerhed mod gennemtrængning for personer, der færdes på taget, jf. BR08, kap. 4.1. stk. 4, på følgende vilkår:

- 1 Afstanden fra midte til midte af de lægter eller åse, som understøtter nettet, må ikke overstige 1,1 m
- 2 Nettet monteres under spær ved fastklemning mellem spær og 22 x 95 mm høvlede forskallingsbrædder. Forskallingsbrædder monteres på tværs af spærfod med højst 600 mm afstand c/c og fastgøres i hvert befæstigelses-/krydspunkt med 2 stk. 28/63 mm riflede pistolsøm. Sideoverlæg kan kun ske i længderetningen, overlægget udføres over 2 lægter eller åse (1 fag)
- 3 Nettet oplægges på oversiden af lægterne eller åsene og forankres ved at klemmes under mindst 50 mm × 25 mm trælist, der sømmes til ydersiden af yderste lægte eller ås i hver tagside med mindst 1 stk. 2,8/65 glat, kvadratisk, varmforsinket søm pr. 200 mm henholdsvis 1 stk. 2,8/63 - ringet maskin, med max. 3 mm. indtrængning af sømhoved, pr. 200 mm Sideoverlæg udføres over 2 masker. I længderetningen udføres overlæg over 2 lægter eller åse (1 fag) og fastholdes med 1 stk 25 mm varmforsinket maskinklamme mindst for hver anden maske i begge lægter eller åse
- 4 Oplægningen skal i øvrigt ske i nøje overensstemmelse med anvisningerne fra Strandby Net A/S.

KONTROL:

Der skal være truffet aftale med et anerkendt kontrolorgan om en ordning til kontrol af:

- 1 at polyethylenrådets trækstyrke som et gennemsnit af 10 målinger er mindst 750 N og ingen enkeltværdier under 700 N
- 2 at mærkningen er i overensstemmelse med godkendelsens MÆRKNING.